


## Fiche technique

# DELTA®-TERRAXX LIGHT






Géocomposite de protection et drainage fiable avec capacité drainante élevée. Compatible avec des sollicitations normales. Avec bord adhésif intégré.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
<b>Description</b>		
Géocomposite associant un géotextile filtrant PP thermo-soudé sur une structure alvéolaire argentée en PE-HD vierge et destiné à la protection et au drainage des parois enterrées et des toitures-terrasses étanchées.		
<b>Caractéristiques de la structure alvéolaire</b>		
Matériau	–	PE-HD argenté (polymères vierges)
Épaisseur	EN ISO 9863-1	env. 0,47 mm
Hauteur des excroissances	–	env. 10 mm
Bords plats / Bords autocollants intégrés	–	Oui / oui
Nombre d'alvéoles par m <sup>2</sup>	–	2.500 excroissances/m <sup>2</sup>
Surface de contact	–	8.000 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Volume d'air entre les excroissances	–	7,9 l/m <sup>2</sup>
<b>Caractéristiques du géotextile</b>		
Masse surfacique	EN ISO 9864	env. 100 g/m <sup>2</sup>
Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	env. 0,95 kN
Ouverture de filtration O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	env. 150 µm
Perméabilité à l'eau normalement au plan	EN ISO 11058	env. 0,08 m/s
Essai de perforation dynamique	EN ISO 13433	env. 40 mm
Résistance en traction MD/CD	EN ISO 10319	env. 7,0 kN/m
Détermination de la résistance au vieillissement dû aux cond. Climatiques (traction/élongation)	EN 12224	À couvrir dans les deux semaines suivant l'installation.
<b>Caractéristiques de la nappe composite</b>		
Masse surfacique	EN ISO 9864	env. 570 g/m <sup>2</sup>
Résistance à la compression (court terme)	EN ISO 25619-2	env. 250 kN/m <sup>2</sup> (0,25 N/mm <sup>2</sup> ) soit environ 25 tonnes/m <sup>2</sup>
Résistance à la compression (charge permanente)	EN 25619-1	env. 70 kN/m <sup>2</sup> (0,07 N/mm <sup>2</sup> ) soit environ 7 tonnes/m <sup>2</sup>
Fluage en compression 1.000 heures	EN ISO 25619-1	< 4 % (sous 70 kPa)
Essai de fatigue	ANTEA	passé (400.000 cycles sous 120 kN/m <sup>2</sup> )
Profondeur max. de mise en oeuvre	–	7 m
Résistance en traction MD/CD	EN ISO 10319	env. 12,5 kN/m / 12,2 kN/m
Élongation à la rupture MD/CD	EN ISO 10319	env. 53 % / 39 %
Durabilité	EN ISO 13438	Minimum 100 ans dans des sols naturels avec 4 ≤ pH ≤ 9 et une température du sol ≤ 25 °C.
<b>Capacité de drainage dans le plan</b>		
Charge	Gradient hydraulique :	<b>i = 0,02</b> <b>i = 0,10</b> <b>i = 1,00</b>
20 kPa	EN ISO 12958	0,36 l/(s·m)      0,88 l/(s·m)      3,09 l/(s·m)
50 kPa		0,30 l/(s·m)      0,76 l/(s·m)      2,74 l/(s·m)
70 kPa		0,28 l/(s·m)      0,71 l/(s·m)      2,56 l/(s·m)

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.



Caractéristiques	Méthode	Valeur
<b>Divers</b>		
Résistance aux températures	–	-30 à +80 °C
Dimension du rouleau	–	12,50 m × 2,40 m
Poids du rouleau	–	17,1 kg
Palettisation	–	15 rlx/palette
Conformité CE		EN 13252
Conformité aux normes/règlementations	–	DIN 18531, DIN 18533, DIN 4095, DTU 13.3, DTU 20.1, DTU 23.1, DTU 43.1
<b>Accessoires</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIS DELTA®-TERRAXX</b> : Vis synthétique pour la fixation des nappes drainantes (DELTA®-TERRAXX par exemple) dans l'isolant thermique PSE/XPS d'épaisseur minimale 60 mm. Chaque boîte est livrée avec un embout à tête TORX TX40 pour un vissage facile.</li> <li>• <b>PROFILÉ DELTA®</b> : Profilé en PE-HD pour la finition en tête de parois enterrées.</li> <li>• <b>PROFILÉ DELTA®-TERRAXX</b> : Profilé PVC réglable en largeur de 60 à 100 mm, pour la finition en tête de parois enterrées dans le cas de la pose d'une nappe à excroissance drainante (DELTA®-TERRAXX par exemple) sur isolant rigide d'épaisseur maximale 100 mm.</li> <li>• <b>CLOU ADHÉSIF DELTA®</b> : Système complémentaire de maintien de la nappe à excroissances sur revêtement d'étanchéité, sans percement. Idéal également pour le raccordement des lés.</li> <li>• <b>DELTA®-GEOTEXX FS 100</b> : Géotextile de séparation et filtration destiné à protéger le massif granulaire entourant le drain horizontal en pied de paroi enterrée.</li> </ul>		
Domaine d'emploi	Fonctions principales du géocomposite drainant	
	Toitures-terrasses avec végétalisation extensive ou semi-intensive.	Couche protectrice, filtrante et drainante permettant d'éviter l'accumulation d'eau.
	Toitures-terrasses accessibles aux piétons avec dalles préfabriquées posées à sec posées sur un lit de granulats ou pavés en béton posés sur un lit de sable.	Protection de l'étanchéité sous-jacente. Évacuation des eaux pluviales. Prévention des dommages causés par le gel et des efflorescences sur la chaussée.
	Applications verticales avec profondeur d'enfouissement ≤ 7 m	Protection du revêtement d'étanchéité et drainage vertical des eaux d'infiltration.
	Drainage sous dallage (courtes distances aux collecteurs)	Limitation des pressions hydrostatiques pouvant apparaître sous les dallage, collecte et guidage par gravité des infiltrations sur toute la surface du fond de forme.
	Protection contre le retrait-gonflement des sols argileux	Nappe drainante anti-évaporation imperméabilisante permettant d'évacuer plus de 10 fois l'intensité d'un événement pluviométrique majeur.