

Technische fiche

DELTA®-FLEXX BAND F 100

Rekbare kleef-en afdichtingsband voor het afdichten van details zowel buiten en binnen.



Kenmerken	Methode	Waarde
Beschrijving		
Toepassing	-	<ul style="list-style-type: none"> Voor het realiseren van winddichte aansluitingen tussen DELTA®-onderdakfolies en dakvensters, ventilatiekanalen. Voor het luchtdicht aansluiten van kabels op alle DELTA®-dampschermen. Voor het waterdicht aansluiten van binnen-en buitenhoeken van DELTA®-DPC 500. Voor het geurdicht afsluiten van afvoerkanalen. Voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen tussen vensters en raamdagkanten. Voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen tussen vensters en raamdagkanten aan de binnenzijde. Ook voor het luchtdicht aansluiten van DELTA®-dampschermen met binnenmuren. Voor het realiseren van een radongasdichte aansluiting tussen DELTA®-RADONSPERRE en doorvoeren. Voor een waterdichte realisatie van binnen- en buitenhoeken met DELTA®-THENE. Ook voor het aansluiten van DELTA®-THENE in de voetmuur zorgt een strook DELTA®-FLEXX BAND voor een optimale hechting.
Materiaal	-	Butyl-caouchoec op speciaal weefsel met gedeelde schutfolie
Rolbreedte	-	100 mm
Rollengte	-	10 m
Hechtingseigenschappen		
Eis voor de vlaktespanning van de ondergrond	-	>36 Mn/m
Diversen		
S_d waarde	EN 1931	> 100 m
Verwerkingstemperatuur	-	+5 °C tot +40 °C
Verwerkingstijd	-	onbepakt
Temperatuurbestendigheid	-	-40 °C tot +80 °C
Eisen ondergrond	-	Voldoende dragend, zuiver en stabiel, droog, stof-en vetvrij.
Geschikte ondergronden	-	<ul style="list-style-type: none"> Alle DELTA® folies Gladde tot licht ruwe PE-(polyethyleen), PA-(polyamide) en samengestelde aluminiumfolies Glad hout, OSB en spaanplaten Hard PVC/PE Glas Metaal (vrij van corrosie) Poreuze en zuigende ondergronden alsook houtwolplaten eerst met een geschikte primer (DELTA®-HF Primer) voorbehandelen. Een test op voorhand
Verpakking	3 rollen/karton	
Aantal dozen per pallet	56 kartons/pallet	

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met DÖRKEN Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

