

Technische fiche

DELTA®-WOODIXX

Zelfklevende, dampopen en transparante folie voor de bescherming van houten elementen tijdens transport, montage, opslag en de bouwfase.



Kenmerken	Methode	Waarde/Beschrijving
Beschrijving		
Toepassing	–	Tijdelijke bescherming van prefab CLT- en houtskeletelementen – met name CLT vloerendelen met zichtbare onderzijde – tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht tijdens transport, opslag, montage en de bouwfase. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Materiaal	–	Zelfklevend meerlaags folie met een dampopen functionele film en geïntegreerde bewapening.
Speciale kenmerken	–	De folie combineert een hoge dampdoorlaatbaarheid, transparantie en een eenvoudige plaatsing. De zelfklevende onderzijde is zo ontworpen dat de folie binnen enkele minuten na de eerste plaatsing opnieuw kan worden gepositioneerd. De geïntegreerde versterking combineert een uitstekende dimensionale stabiliteit voor een rechte verwerking zonder vouwen. Dankzij het anti-slip vezeloppervlak kan de folie worden belopen, zelfs op steile dakhellingen en bij regen.
Gewicht	EN 1849-2	ca. 210 g/m ²
Dikte	–	ca. 0,6 mm
Waterdichtheid		
Waterdichtheid voor en na kunstmatige veroudering (336 h UV)	EN 1928	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid		
S_v-Waarde	EN ISO 12572	ca. 0,18 m
Diffusieweerstand	–	ca. 310 μ
Mechanische eigenschappen		
Treksterkte voor veroudering MD/CD	EN 12311-1	ca. 270/180 N/5 cm
Treksterkte na veroudering MD/CD	EN 12311-1	ca. 210/140 N/5 cm
Rek MD/CD	EN 12311-1	ca. 35% / 25%
Rek na veroudering MD/CD	EN 12311-1	ca. 28% / 20%
Scheurvastheid / nageldoorscheursterkte MD/CD	EN 12310-1	ca. 160/250 N
Maatvastheid	EN 1107-2	< 0,5%
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	tot -25 °C
Overige eigenschappen		
Brandklasse	EN 13501-1	E
Luchtdoorlaatbaarheid	–	< 0,1 m ³ /h · m ²
Temperatuurbestendigheid	–	-40 °C tot +80 °C
Maximale temperatuurbelasting op korte termijn (< 8 uur / dag)	–	+100 °C
Minimumtemperatuur van ondergrond en lucht tijdens de plaatsing	–	+5 °C
Maximale UV-gerelateerde blootstelling	–	12 weken
Maximale duur van de blootstelling bij open bouwfase	–	6 weken
Afmetingen	–	30 m × 1,50 m
Rolgewicht	–	13,95 kg
Palletisering	–	28 rollen/pallet
CE-conformiteit	EN 13859-1, EN 13859-2	Ja
Gerelateerde toebehoren	–	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-HF PRIMER

De inhoud van dit datablad beschrijft de huidige stand van kennis op het tijdstip van publicatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Neem contact op met Dörken Benelux, voor vragen of bij twijfels. De publicatie van dit datablad annuleert en vervangt alle voorgaande.

