



Prohlášení o vlastnostech podle článků III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č.DoP-20-372-07 pro výrobek

DELTA®- FASSADE COLOR PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014
2. Označení typu, šarže nebo seriového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz polisk na výrobku
3. Výrobem určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 12, odstavec 5	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1 : 2014 ; EN 13859-2 : 2014, System 3 Děle uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
LNE	71	Požární vlastnosti	P172113

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
---	-----------------

9. Deklarované vlastnosti			
Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace	EN 13859:2014
Požární vlastnosti	třída B-s1,d		
Vodotěsnost	třída W1		
Pevnost podélná	370 N/5 cm (± 20 %)		
Pevnost příčná	270 N/5 cm (± 20 %)		
Protahení podélné	20 - 50 %		
Protahení příčné	20 - 50 %		
Pevnost v přetržení podélná	150 N (± 20 %)		
Pevnost v přetržení příčná	150 N (± 20 %)		
pružnost v chladu	až -25 °C		
Vlastnosti po působení umělého stárnutí			
- vodotěsnost	W1		
- pevnost podélná	300 N/5 cm (± 20 %)		
- pevnost příčná	220 N/5 cm (± 20 %)		
- protažení podélné	16 - 40 %		
- protažení příčné	16 - 40 %		
Délka	30 m (-0 %)		
Šířka	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)		
Plošná hmotnost	300 g/m ² (+20 / -10 %)		
Propustnost vodní páry	Sd = 0,02 m (+0,04 / -0,01 m)		
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno		
Nebezpečné látky	neobsahuje		

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce uvedení jednatelů:

Christian Harste

Ingo Quent

Praha, 25.11.2020
Místo a datum vydání