



LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN

FICHE TECHNIQUE



» DESCRIPTION

LAQUE UNIVERSELLE D'ASPECT SATINÉ, EN PHASE AQUEUSE ET À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES.

» DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR SUR DE NOMBREUX SUPPORTS APRÈS PRÉPARATIONS ADAPTÉES : boiseries, dérivés du bois, PVC dur, aluminium et zinc.
SYSTÈME MULTICOUCHES : COUCHE DE FOND ET DE FINITION SUR DE NOMBREUX SUPPORTS.

» QUALITÉS PRINCIPALES

ASPECT SATINÉ

HAUT POUVOIR GARNISSANT : APPLICABLE EN ÉPAISSEUR (jusqu'à 200 µm par couche)

TECHNOLOGIE ANTIBLOCKING

HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYONS UV ET AUX INTEMPÉRIES

BLANCHEUR INTENSE ET DURABLE

APPLICATION AISÉE ET SANS ODEUR


SYSTÈME AVEC ADHÉRENCE DIRECTE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Équerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	RÉSINES ACRYLIQUES
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 7b2
NIVEAU DE BRILLANCE	SATIN -33 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 60°
EXTRAIT SEC EN POIDS	53.0 % blanc – 40.3 % base 0 – 52.0 % base 3
DENSITÉ (en g/ml)	1.27 blanc – 1.09 base 0 – 1.27 base 3
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/d) : 130 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 130 g/l DE COV
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
TEINTES	BLANC TEINTES sur le système à teinter MixPlus à partir des bases 0 et 3

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	7 à 8 m ² /L
DILUTION	PRÊT À L'EMPLOI – AVEC DE L'EAU CLAIRE EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre 10 mm) - PISTOLET
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
PRÉPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 30 min Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 H
CONDITIONNEMENTS	1L - 2.5L

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS
 - Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (suie, graisse, taches, ...). Vérifier l'adhérence du revêtement existant et la compatibilité avec LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN, si besoin.
 - Éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépeussier.
 - Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.
 - Exemples de supports, de préparations et de systèmes :

Supports	Préparation des supports	Couche de fond	Couches de finition
Bois bruts (mélèze, pin, sapin,...) en intérieur	Dégraisser / Poncer / Nettoyer	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Bois bruts (mélèze, pin, sapin,...) en extérieur	Dégraisser / Poncer / Nettoyer	LUCITE 503 IMPREGNATION	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Bois tanniques bruts et bois tachés (chêne, châtaigner,	Dégraisser / Poncer / Nettoyer	LUCITE 022 MULTIPRIMER	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Dérivés du bois (mélaminés, MDF, OSD, stratifiés,	Dégraisser / Poncer / Nettoyer	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Aluminium	*	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Zinc / Galva	**	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Métaux ferreux (fer, acier)	Éliminer la rouille / Dégraisser / ***	LUCITE 190 2K EPOXYPRIMER	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Plastiques durs (type PVC)	Dégraisser / Poncer	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN
Anciens revêtements adhérents (laques, vernis, lasures)	Dégraisser / Poncer	-	LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN

* = nettoyer les supports en aluminium avec une brosse et du diluant sec non-gras, essuyer avec un chiffon propre et sec, poncer, dépeussier

** = dérochage (10% en volume d'acide phosphorique), nettoyage avec l'Eco-Dégraissant

*** = retirer la rouille mécaniquement ; en cas de doute, contacter notre service technique.



LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN

FICHE TECHNIQUE

- APPLICATION

- Appliquer deux à trois couches de LUCITE 122 ALL-TOP AQUA SATIN après avoir réalisé les préparations des supports.
- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc.) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique correspond à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

PAGE 4 SUR 4