



LUCITE 162 BLACKBOARD COLOR

FICHE TECHNIQUE



» DESCRIPTION

PEINTURE UNIVERSELLE POUR TABLEAUX SCOLAIRES, D'ASPECT MAT SOIE, POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR.

» DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR SUR SURFACES UTILISÉES COMME TABLEAUX D'ÉCOLE, TABLEAUX DE PRIX OU TABLES DE PING-PONG. IDÉALEMENT ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION DANS LE DOMAINE DE L'HABITAT PRIVÉ COMME PAR EXEMPLE LES CHAMBRES D'ENFANTS ET LES CUISINES, AINSI QUE DANS LES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL TELS QUE LES BOULANGERIES, LES RESTAURANTS, LES ESPACES ACCUEILLANT DES ENFANTS ET BIEN D'AUTRES POSSIBILITÉS.

» QUALITÉS PRINCIPALES

MISE EN ŒUVRE AISÉE ET RAPIDE

COMPATIBLE AVEC DES CRAIES DE COULEUR STANDARDS / TESTÉ POUR CERTAINS MARQUEURS
CRAIE

CYCLES DE NETTOYAGE FRÉQUENTS POSSIBLES

PRÊT À L'EMPLOI

ANTI-GOUTTE / LÉGÈREMENT THIXOTROPE

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com



LUCITE 162 BLACKBOARD COLOR

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LIANT	RÉSINE ACRYLIQUE
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT SOIE
EXTRAIT SEC EN POIDS	
DENSITE (en g/ml)	1,07 g/cm ³
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/d) : 30 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 30 g/l DE COV
EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR	Non testée
TEINTES	NOIR

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	10 m ² /L
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – AVEC DE L'EAU CLAIRE, MAXIMUM 5%
PROCEDES D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
PREPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SECHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 30 - 60 min Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 à 6 H
CONDITIONNEMENT	1L

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS
 - Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (suie, graisse, tâches, ...).
 - Sur les anciens revêtements (peintures, lasures, anciens vernis, ...) : vérifier l'adhérence du revêtement existant, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer, puis appliquer une couche de LUCITE 110 CONTACTPRIMER
 - Sur les enduits de plâtre, les plaques de plâtre à épiderme cartonné, les enduits de rebouchage ou de jointement : dépoussiérer, nettoyer et appliquer de LUCITE 010 SEALER PRO.
 - Métaux ferreux (fer, acier) : retirer toute trace de rouille mécaniquement, poncer, dépoussiérer, nettoyer avec un diluant sec et appliquer une couche de LUCITE 190 2K EPOXYPRIMER.
 - Métaux non ferreux :
 - zinc, galvanisé : procéder à un dérochage, nettoyer avec un produit dégraissant et appliquer une couche de LUCITE 110 CONTACTPRIMER.
 - aluminium : nettoyer les supports avec une brosse et du diluant sec, essuyer avec un chiffon propre et sec, poncer, dépoussiérer et appliquer une couche de LUCITE 110 CONTACTPRIMER.
 - Bois (sauf bois tachés ou tanniques), dérivés du bois (mélaminés, MDF, stratifiés, contreplaqués, ...) et PVC dur: poncer, dépoussiérer, dégraisser et appliquer une couche de LUCITE 110 CONTACTPRIMER.
 - Bois tachés ou tanniques : poncer, dépoussiérer, dégraisser et appliquer une couche de LUCITE 022 MULTIPRIMER.
 - Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.
 - Autres supports : nous consulter.



LUCITE 162 BLACKBOARD COLOR

FICHE TECHNIQUE

- APPLICATION

- Appliquer deux couches de LUCITE 162 BLACKBOARD COLOR après avoir réalisé les préparations des supports.
- Éviter les conditions extrêmes (grande chaleur, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.

09/2023

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

PAGE 4 SUR 4