

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PEINTURE BICOMPOSANT ANTICORROSION EN PHASE SOLVANT D'ASPECT SATIN À BASE DE RÉSINES POLYURÉTHANES ACRYLIQUES.
SYSTÈME COMPLET : PRIMAIRE ET FINITION.

DESTINATIONS

PRODUIT APPROPRIÉ SUR LES SURFACES OÙ UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE SONT NÉCESSAIRES, AVEC D'EXCELLENTES PROPRIÉTÉS D'ADHÉRENCE SUR L'ACIER, L'ALUMINIUM, L'ACIER GALVANISÉ, L'ACIER INOXYDABLE, LES PEINTURES POUFRE, DE NOMBREUSES MATIÈRES PLASTIQUES (PVC DUR, ABS, POLYESTER, ETC.) AINSI QUE SUR LES SURFACES MINÉRALES (SOLS BÉTONS) ET OFFRENT UNE EXCELLENTE PROTECTION ANTICORROSION. UTILISATION EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

QUALITÉS PRINCIPALES

SYSTÈME 3 EN 1 : PRIMAIRE, INTERMÉDIAIRE ET FINITION

ADHÉRENCE DIRECTE SUR PRESQUE TOUS SUPPORTS

TRÈS BONNE PROTECTION ANTICORROSION SUR LE FER ET L'ACIER

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX HUILES MINÉRALES

TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX UV ET À LA BRILLANCE

ÉPAISSEUR DE LA COUCHE SÈCHE JUSQU'À 80 µM PAR APPLICATION


C5 LIMITÉE / C4 MOYENNE POUR 2 COUCHES À 90 µM SELON LA NORME DIN EN ISO 12944-5 : 2018

DURETÉ DU FILM ÉLEVÉE

TRAITEMENT ÉLECTROSTATIQUE : CONDUCTIVITÉ DU MATÉRIAU 800 kOhms

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	RÉSINES POLYURÉTHANES ACRYLIQUES
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 6a
NIVEAU DE BRILLANCE	SATIN – 40 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 60°
EXTRAIT SEC EN POIDS	75 %
DENSITÉ (en g/ml)	1.38 g/cm ³
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/j) : 500 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 500 g/l DE COV
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
TEINTES	BLANC TEINTES sur le système à teinter Keria Industrie à partir de la base C

INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	9 - 10 m ² /l
DILUTION	AVEC DU DILUANT 488 (10% max) EN APPLICATION AU ROULEAU ET/OU À LA BROSSE – AVEC DU DILUANT 488 EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU - PISTOLET
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	DILUANT 488
PRÉPARATION DU PRODUIT	Mélanger la base et le durcisseur en respectant la proportion indiquée (87.5% de base pour 12.5% de durcisseur – pourcentage volumique) BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 1 heure Recouvrable : 6 H, maximum 24 H sans ponçage entre les deux couches Durci à cœur : 5 à 7 jours
CONDITIONNEMENTS	1 L, 4 L et 10 L

01/2024

DÖRKEN COATINGS France – PA des Béthunes - 22 Rue de l'Equerre - BP 29130 - 95074 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : info.dcf@doerken.com

FICHE TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (poussières, impuretés, graisse, tâches, ...) à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT.
- Métaux ferreux bruts : dégraisser par nettoyage à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, éliminer la rouille par ponçage mécanique soigné. Si le retrait de la rouille s'avère impossible, appliquer une couche de KERIA OXYFIX (voir fiche technique de ce produit).
- Métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, zinc, galva) : dégraisser par nettoyage à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, procéder à un dérochage à l'aide de KERIA DÉROCHEUR.
- Inox : dégraisser par nettoyage à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, poncer soigneusement ou frotter avec une éponge abrasive (de type Scotch Brite).
- Anciennes peintures : vérifier l'adhérence du revêtement existant et la compatibilité avec le COWITHANE SATIN 2.0, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, nettoyer à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Plastiques durs (PVC, Polyester, ABS,...) : nettoyer à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Supports en bois et fibrociments : nous consulter.
- Dérivés du bois : nettoyer à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Supports minéraux : nettoyer à l'aide de KERIA ÉCO DÉGRAISSANT, poncer mécaniquement et dépoussiérer. En cas de porosité insuffisante, procéder à un dérochage au préalable.
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

FICHE TECHNIQUE

- APPLICATION

- Effectuer dans un premier temps le mélange du durcisseur avec la base ; verser la totalité du durcisseur dans la base correspondante et agiter. Après préparation de ce mélange, l'appliquer dans un délai de 5 heures à 20°C (le taux d'humidité et le niveau de température influencent la durée de vie de ce mélange).
- Dans un second temps procéder à la dilution avec du diluant 488 (10%) pour une application au rouleau et/ou à la brosse et/ou au pistolet.
- Appliquer une couche de COWITHANE SATIN après avoir réalisé les préparations des supports.
- Recouvrir la première couche de COWITHANE SATIN 2.0 dans un délai de 6 à 24 heures (au-delà effectuer un ponçage afin d'éviter les problèmes d'adhérence).
- Pour un revêtement antidérapant, ajouter des BILLES DE POLYPROPYLENE (40 à 75 g/l) dans la couche intermédiaire (système en trois couches).
- Dans tous les cas, mesurer le taux d'humidité du support avant et pendant application.
- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.