



Termékleírás

| | |
|-----------------------|---|
| Típus | Szilikát bázisú alapozó és hígító. |
| Felhasználási terület | Ásványi aljzatok szilárdításához, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó felületek nedvszívásának kiegyenlítéséhez és a LUCITE® 822 SilicatColor homlokzatfesték hígításához is használható. |
| Tulajdonságok | <ul style="list-style-type: none"> Koncentrátum - 50%-ig vízzel hígítható Ásványi alapfelületek alapozására, a LUCITE® 822 SilicatColor homlokzatfesték alapozójaként Megerősíti az alapfelületet és kiegyenlíti annak egyenetlen nedvszívását A LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígításához is használható Tartósítószerektől, konzerválószeretől mentes |
| Kiszerezés | 10 L |
| Szín | színtelen |
| Felhasználási terület | bel-és kültér |
| Kiegészítő termékek | <p>LUCITE® 822 SilicatColor Matt fényű, diszperziós szilikát homlokzatfesték, ásványi alapfelületekre</p> <p>LUCITE® SilicatFill Szilikát töltőfesték ásványi aljzatokra.</p> |

Műszaki adatok

| | | |
|--|---|------------------|
| Kötőanyag | vízüveg, speciális polimerdiszperzióval | |
| Viszkozitás | A termék gyárilag felhasználásra kész, azonban az alapfelület nedvszívóképességének függvényében 50%-ig tiszta, hideg vízzel hígítható. | |
| Száradás 20°C-on / 60% rel. légnedveségnél | Porszáraz után | Átfesthető után |
| | 30 - 60 perc | 2 - 4 óra |
| <p>Megjegyzés az átfestéshez: A festett felület száradási ideje, az alapfelület nedvszívása és a környezeti paraméterek függvénye is. Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.</p> | | |

| | |
|-----------|--|
| Kiadósság | Ecset / henger 100 - 200 ml/m² Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület nedvszívó képességétől. |
| Sűrűség | 1,07 g/cm ³ |
| Tárolás | A kiszerezéseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni. |

Felhordás

| | |
|-----------------------------------|---|
| Felhordás módja | ecsetelés, hengerezés |
| Felhordási hőmérséklet | Legalább + 8 °C (alapfelületi-és környezeti hőmérséklet) |
| Hígíthatóság vízzel | igen |
| Megjegyzés az anyag felhordásához | Az erősen változó nedvszívású és krétásodó, homokosodó vakolatokat vastagon, nedvest a nedvesre technikával LUCITE® 014 SilicatFix-el kell az alapfelületbe egy kefe segítségével jól bedolgozni. |
| A szerszámok tisztítása | Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket sűrűbben tisztítsuk. |

Általános megjegyzések

Az azonos fajtájú termékek korlátozott mértékben összekeverhetők egymással. Általános szabály, hogy kerülni kell a különböző anyagok összekeverését.

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

A termék felhordása alatt és után, biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőztetését.

Optikailag összefüggő felületek esetén, egy gyártási számú kiszereleéseket kell használni.

Vízszintes és tartós nedves terhelésű felületeken ügyelni kell arra, hogy a bevonat ne legyen kitéve állandó igénybevételnek, például az állóvíz miatt.

Az élvezeti cikkek- és élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségekben történő használat esetén javasoljuk az áruk eltávolítását a helyiségből, a festési munkák és a festék száradása során.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Isd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyongvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: infoanwendungstechnik@doerken.de / Magyar képviselő: Szakács Tibor E-Mail: tszakacs@doerken.de

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a www.doerkencoatings.de weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.