



## Termékleírás

Típus	Vízzel hígítható, matt fényű 2K poliuretán (PU) zománccfesték, az erős mechanikai -és kémiai terhelésnek kitett bel-és kültéri felületekre.
Felhasználási terület	Dekoratív és karcálló 2-komponensű poliuretán (PU) színezhető zománccfesték nagy mechanikai terhelésnek kitett aljzatok bevonására. Optimálisan alkalmas intenzíven igénybevett alkalmazási területekre mint pl. óvodák, iskolák, konyhák, hűtőházak, raktárak, gasztronómia területén, privát uszodáknál, kórházakban és ápolóházakban. Nagy szilárdságú és zárt pórusú felülete kiváló ellenállóképességről gondoskodik a háztartási tisztítószerekkel, valamint a vízes és az alkoholos fertőtlenítőszerrel szemben és különösen ellenálló a szennyeződések, zsír - és kézizzadság ellen is. LUCITE®192 2K-PUR Xtrem Matt bel-és kültéri felületeken is ideálisan alkalmazható.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiemelkedő felületi keménységű, kiváló védelmet biztosít a mechanikai terhelésekkel szemben</li> <li>• Nagyon jó tisztítószert- és fertőtlenítőszer ellenállóképesség</li> <li>• Alapozás nélkül, közvetlen megtapad kemény PVC-n ( pl. műanyag ablakokon és ajtókon)</li> <li>• Matt fényű, időjárásálló felület</li> <li>• Kiváló alapfelületi tapadás és fedőképesség</li> <li>• Dekontaminálható - felülete radioaktív szennyeződésektől mentesíthető - egészségügyi intézményekben pl. csemp felületek felújításánál is alkalmazható ( Minőségi Tanusítvánnyal)</li> <li>• Könnyen és gyorsan felhordható</li> <li>• Szinte szagtalan</li> <li>• Nagyon jó kémiai ellenállóképesség</li> <li>• Vízzel hígítható</li> <li>• Kézizzadás- és vegyszerálló</li> </ul>
Kiszerezés	0,90 l alaplakk + 0,10 l edző 2,25 l alaplakk + 0,25 l edző
Szín	fehér
Bázis elnevezés	Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß
Felhasználási terület	bel-és kültér
Kiegészítő termékek	<b>LUCITE® 190 2K Epoxy Primer</b> Vízzel hígítható, 2 komponensű epoxigyanta univerzális alapozó merev, nem nedvszívó aljzatokra beltéren és kültéren.

## Kiegészítő termékek

**LUCITE® 110 ContactPrimer**

Vízzel hígítható, matt fényű, tapadást közvetítő, univerzálisan alkalmazható speciális kötőanyag-kombinációs bázisú alapozó

**LUCITE® 192/194 2K-PUR Xtrem Härter**

A LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt vagy a LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin alaplakk szintelen térhálósító - edző adaléka.

**Műszaki adatok**

Kötőanyag poliuretán

Fényességi fok matt

Viszkozitás A termék az alaplakk és az edző komponensek alapos összekeverése után feldolgozásra kész.

Száradás  
20°C-on / 60% rel.  
légnedveségnél

Porszáras után

**30 - 60 perc**

Átfesthető után

**12 - 14 óra**

Átkeményedik után

**5 - 7 nap**

**Megjegyzés az átfestéshez:**

Általános szabályként magát az alapfelületet az alapozó, köztes és záróréteg előtt mindig át kell finoman csiszolni.

A rétegek közötti köztes tapadási problémák elkerülése érdekében javasolt a rétegeket 24 órán belül egymásra felhordani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a következő réteg felvitele előtt az alapfelületet alaposan át kell csiszolni, fel kell érdesíteni. Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.

## Kiadósság

Ecset / henger

**130 - 150 ml/m<sup>2</sup>**

Szórással

**140 - 160 ml/m<sup>2</sup>**

Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület nedvszívó képességétől.

Sűrűség 1,04 - 1,29 g/cm<sup>3</sup>

## Tárolás

A kisereléseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni. Az edző komponens maximális tárolási ideje a bontatlan dobozban: 12 hónap.

**Felhordás**

Felhordás módja ecsetelés, hengerezés, szórás

Hígítás min. 0 % - max. 5 % víz(hideg & tiszta)

Hígíthatóság vízzel igen

**LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt**

Megjegyzés az anyag felhordásához	<p>A szórással kivitelezett felületek vizuálisan észrevehető színtónusbeli eltéréseket mutathatnak a hengerrel és ecsettel létrehozott felületekhez képest.</p> <p><u>A festék előkészítése</u></p> <p>A LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt alaplakkját használat előtt homogén állapotúra kell keverni a LUCITE® 192/194 2K-PUR Xtrem edzővel a megadott keverési arányban (9:1). Az összekeverés alatt gondoskodni kell arról, hogy a doboz pereme melletti anyagot is jól összekeverjék a dobozba öntött edzővel. A szükséges, intenzív összekeverést mechanikusan, pl. alacsony fordulatszámú keverőberendezéssel (max. 400 ford./perc) kell elvégezni. A keverés során kerülni kell a termékbe jutó légzárványokat, buborékosodást.</p> <p>A keverési folyamat után a kevert anyagnak kb. 5-10 percig pihennie kell (térhálósodási idő). A kevert anyagot ezután át kell önteni egy másik edénybe és újra fel kell keverni, hogy biztosítsuk a homogén keveredést. A fazékidő (kb. 2 óra) letelte után a bekevert anyag már nem alkalmas a festésre és a további használata nem lehetséges, még akkor sem, ha az anyag és annak viszkozitása még feldolgozhatónak tűnik!</p> <p>A környezeti hatások, mint például a környezeti páratartalom, vagy a magas ill. alacsony hőmérséklet befolyásolhatja az előre meghatározott fazékidőt.</p> <p>A frissen bekevert anyagot a maradék, korábban bekevert anyaggal összeönteni nem szabad.</p> <p>A termék 2K alaplakkját, a megfelelő edző hozzákeverése nélkül használni nem lehet.</p>
Keverési arány (Alapfesték : keményítő)	9 : 1 térfogategység szerint
Fazékidő	ca. 2 óra
Airless szórási adatok	<p>Viszkozitás beállítása: Gyárilag beállított viszkozitás - Temperált szórás - Tempspray - 30 °C</p> <p>Fúvóka mérete: 0,008 - 0,010 inch</p> <p>Szórási nyomás: 100 - 120 bar</p> <p>Szórási nyomás - Tempspray: 80 - 100 bar</p> <p>Szórási szög: épületszerkezettől függő</p> <p>Pisztoly szűrő: 100-as finom szűrő</p> <p>Szerszámajánlás: ZománCFestékek szórására alkalmas airless szórógép (pl. Wagner Superfinish 23 Plus)</p>
A szerszámok tisztítása	Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket sűrűbben tisztítsuk.

**Rétegfelépítés**

Alapfelület	Alapozó bevonat	Közbenső bevonat	Záró réteg
Alumínium	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Épületszerkezeti részek - porszórt	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Vas- és acél - kültér	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Vas- és acél - beltér	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Csempék -kerámia, hordozóképes	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

**Rétegfelépítés**

<b>Alapfelület</b>	<b>Alapozó bevonat</b>	<b>Közbenső bevonat</b>	<b>Záró réteg</b>
Fa felület - kültér, mérettartó	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Fa felület - beltér, mérettartó	LUCITE® 110 ContactPrimer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Műanyag ablak & ajtó	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	-	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Műanyag, kemény PVC (polivinilklorid)	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	-	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Régi poliuretán-, poliészter-, epoxigyantabevonat - hordozóképes	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt
Horgany- és horganyzott acél	LUCITE® 190 2K Epoxy Primer	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

**Kémiai ellenállás**

Vizsgált anyag	Expozíciós idő	Értékelés
Aceton	10 s	0
Ammoniak (25%)	16 h	0
Apfelessig	23 h	0
Basischer Reiniger 1:5	16 h	0
Bremsflüssigkeit	16 h	3
Buraton 10F	23 h	0
Butylacetat	10 s	0
Cola	16 h	0
Essigsäure (98%)	1 h	0
Ethanol (48%)	1 h	0
Hautschutzcreme	16 h	0
Isopropanol	23 h	0
Kalilauge (10%)	2 min	0
Lavante 39	23 h	0
Milchsäure (10%)	16 h	0
Motoröl (biologisch)	23 h	0
Motoröl (mineralisch)	23 h	0
Phosphorsäure (5%)	23 h	0
Salzsäure (5%)	23 h	0
Santotrac 50 (spez. Öl)	23 h	0
Saurer Reiniger pur	16 h	0
Senf	5 h	0
Speiseessig (5%)	1 h	0
Sterilin	10 min	0
Sterilium	6 h	2
Stokolan	23 h	0
TORVAN-Konzentrat	23 h	0
Testbenzin K30	16 h	0
Ultrasol	10 min	0
Wasser	16 h	0

**Értékelési rendszer**

0 = legjobb érték / ezen terhelési idők után a zománc felületén nem látható változás.

5 = legrosszabb érték / a táblázatban megadott terhelési időknél túl, eltérő eredmények szülehetnek

A vizes bázisú 2K PUR zománcfestékek kémiai ellenállóképessége és felületi keménysége az ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező oldószeres bázisú 2K-PUR zománcfestékekkel összehasonlítható, egyes területeken lényegesen felülmúlja azok tulajdonságait.

## Általános megjegyzések

Kétkomponensű termékek esetén mindenképpen be kell tartani a helyes keverési arányt és a megadott fazékidőt. A közölt adatoktól való eltérések a termék tulajdonságainak megváltozásához vezethetnek, amely a feldolgozó kizárólagos felelőssége.

Az azonos fajtájú termékek korlátozott mértékben összekeverhetők egymással. Általános szabály, hogy kerülni kell a különböző anyagok összekeverését.

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

A termék felhordása alatt és után, biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőztetését.

Optikailag összefüggő felületek esetén, egy gyártási számú kiszereleéseket kell használni.

Az intenzív színek gyakran gyengébb fedőképességgel rendelkeznek a pigmentek alapvető fizikai tulajdonságai miatt. Ezekben az esetekben egy általunk kifejlesztett Cover Up fedőszínt javasolunk alapozóként felhordani.

Az áttetsző lakk bevonatrendszerek nem védik meg a felfelületeket az UV-sugárzástól, ezért kültérben kellően pigmentált színeket kell használni.

Az intenzív és/vagy sötét árnyalatú színek hajlamosak a pigmenttörésre, felületi bemattulásra mechanikai igénybevétel hatására. Ez festékfelületi kopás, mattulás megfelel a technika jelenlegi állásának, és így nem kifogásolható.

Vízben oldódó anyagokat tartalmazó alapfelületeken (vízfoltok, nikotin, fában lévő cseresavak stb.) a felületi kisárgulás ellen, megfelelő szigetelő alapozót kell használni.

Vízszintes és tartós nedves terhelésű felületeken ügyelni kell arra, hogy a bevonat ne legyen kitéve állandó igénybevételnek, például az állóvíz miatt.

Az élvezeti cikkek- és élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségekben történő használat esetén javasoljuk az áruk eltávolítását a helyiségből, a festési munkák és a festék száradása során.

A közölt szórás adatok tájékoztató jellegűek, melyek a különböző géptípusok, eltérő környezeti feltételek, valamint a bevált gyakorlati sémáktól való eltérés alapján változhatnak. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt figyelembe kell venni az adott körülményekre érvényes szórás paramétereket és ennek megfelelően az anyag kiadósságát, mindig a helyszínen az adott objektumon közvetlenül kell meghatározni.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Izd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de) / Magyar képviselő: Szakács Tibor E-Mail: [tszakacs@doerken.de](mailto:tszakacs@doerken.de)

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de) weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.