


Karta techniczna

DELTA®-WOODIXX

Paroprzepuszczalna, transparentna i samoprzylepna membrana do ochrony elementów drewnianych.



Właściwości	Norma/badanie	Wartość/Opis
Opis		
Zastosowanie	–	Tymczasowa ochrona prefabrykowanych elementów ściennych i stropowych w konstrukcjach CLT i szkieletowych przed wpływem warunków atmosferycznych podczas transportu, składowania, montażu i na etapie budowy – szczególnie w przypadku elementów stropowych z widoczną powierzchnią.
Materiał	–	Samoprzylepna, wielowarstwowa membrana paroprzepuszczalna z filmem funkcyjnym i zintegrowanym wzmocnieniem. Z dzieloną folią ochronną 125/25 cm.
Charakterystyka	–	Pewne i bezkompromisowe połączenie paroprzepuszczalności, przezroczystości i prostego montażu. Specjalnie opracowany klej umożliwia zmianę położenia i wyrównanie membrany w ciągu pierwszych kilku minut po ułożeniu. Stabilne wymiarowo wzmocnienie umożliwia szybką, prostą i pozbawioną zmarszczeń instalację. Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia bezpieczne chodzenie po membranie, nawet w mokrych warunkach i na pochyłych powierzchniach.
Waga m²	EN 1849-2	ok. 210 g/m ²
Grubość	–	ok. 0,6 mm
Wodoszczelność		
Wodoszczelność przed i po starzeniu (336 h UV)	EN 1297	W1
Przepuszczalność pary wodnej		
S_d	EN ISO 12572	ok. 0,18 m
Opór dyfuzyjny μ	EN ISO 12572	ok. 310
Właściwości mechaniczne		
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CMD	EN 12311-1	ok. 270/180 N/5 cm
Wydłużenie przy zerwaniu MD/CMD	EN 12311-1	ok. 35 % / 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu MD/CMD	EN 1297	ok. 210/140 N/5 cm
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu MD/CMD	EN 1297	ok. 28 % / 20 %
Wytrzymałość na rozerwanie MD/CMD	EN 12310-1	ok. 160/250 N
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	< 0,5 %
Elastyczność w niskiej temperaturze	EN 1109	do -25 °C
Inne właściwości		
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa E
Temperatura użytkowania	–	-40 °C do +80 °C
Temperatura krotkotwała (< 8 h/dzień)	–	+100 °C
Temperatura montażu	–	+5 °C (temp. otoczenia i elementów drewnianych)
Odporność na warunki atmosferyczne	–	Ochrona drewnianych elementów podłogi do 6 tygodni
Wymiary rolki	–	30 m × 1,50 m
Waga rolki	–	13,95 kg
Pakowanie	–	28 rolek/paletę
Akcesoria	–	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-HF PRIMER

Karta techniczna zawiera aktualne informacje na czas publikacji i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń w kwestii kompletności. Podane informacje nie zwalniają z odpowiedzialności własnej. Wraz z niniejszą publikacją wszelkie jej starsze wersje tracą ważność.

