

Technický list

DELTA® - NEOVAP 1500

Samolepiaca parotesná zábrana
aplikovaná za studena Sd > 1500 m



| Vlastnosti | Metóda | Hodnoty | Jednotky |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| Popis | | | |
| Použitie | Nízko horľavá vzduchotesná a parotesná zábrana pre použitie na plochých a šikmých strechách, najmä na oceľových trapézových konštrukciách. | | |
| Materiál | 3-vrstvová fólia tvorená hliníkovou vrstvou s priesvitnou hornou povrchovou úpravou HDPE a samolepiacou spodnou povrchovou úpravou so silikonizovaným filmom. | | |
| Vlastnosti | Bezpečnosť pri chôdzi na oceľových trapézových plechoch. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti a vodnej pary do strešnej konštrukcie. Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka lepiacej vrstve - bez použitia špeciálnych lepiacich pásov. | | |
| Plošná hmotnosť | EN 1849-2 | ca. 190 | g/m ² |
| Hrúbka | EN 1849-2 | ca. 0,2 | mm |
| Priamosť | EN 1848-2 | < 75 | mm / 10 m |
| Hustota | EN 1849-2 | ca. 950 | kg/m ³ |
| Vodotesnosť | | | |
| Odolnosť proti prenikaniu vody | EN 1928 | W1 | - |
| Priepustnosť pre vodnú paru | | | |
| Hodnota S _d | EN ISO 12572 | > 1.500 | m |
| Faktor difúzneho odporu μ | - | > 7.500.000 | - |
| Mechanické vlastnosti | | | |
| Pevnosť pozdĺžna / priečna | EN 12311-1 | 320 / 520 (-50 / +100 N/5 cm) | N/5 cm |
| Predĺženie pri pretrhnutí | EN 12311-1 | 140 / 30 (> 100 / > 10 %) | % |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | EN 12310-1 | 130 / 150 (-30 / +50 N) | N |
| Vystavenie kvapalným chemikáliám – alkáliám (pevnosť v ťahu po starnutí) | EN 1847 / EN 12311-1 | Vyhovuje | - |
| Pevnosť spoja (odolnosť v šmyku) | EN 12317-1 | 250 | N/5 cm |
| Odolnosť voči odtrhnutiu v spoji | EN 12316-1 | 35 | N/5 cm |
| Rozmerová stálosť | EN 1104-2 | ≤ 0,5 | % |
| Ďalšie vlastnosti | | | |
| Reakcia na oheň | EN 13501-1 | E | - |
| Výhrevnosť | - | < 10.500 kJ/m ² | - |
| Teplotná odolnosť | - | - 30 až +80 | °C |
| CE harmonizácia | EN 13984 | Áno | - |
| Rozmery / Hmotnosť / Paletové množstvo | - | 1,08 x 60 m – ca. 16 kg – 28 roliek | - |
| Príslušenstvo | DELTA®-FLEXX BAND (prieťažná tesniaca páska pre rohy okien, potrubia a káble) | | |
| Použitie | Podklad musí byť bez mastnoty a prachu, suchý, čistý a bez ostrých hrán. Pokládka prebieha rovnobežne so smerom vrchných pásov trapézového plechu a súčasného oddeľovania spodnej ochrannnej fólie. Prekrytie jednotlivých pásov min. 10cm. | | |