


Műszaki adatlap

DELTA®-TILAXX ULTRA

Oldószermentes, rugalmas ragasztó- és tömítőanyag



Tulajdonságok	Vizsgálat	Érték/Leírás
Leírás		
Alkalmazás	–	Univerzálisan felhasználható, oldószermentes, erős, tartósan rugalmas, öregedés-, időjárás- és vízálló tömítő- és ragasztóanyag.
Anyag	–	MS-polimer (modifikált silan) bázisú hibrid-ragasztóanyag.
Különleges tulajdonságok	–	Pasztaszzerű tubusos ragasztóanyag, kötés után rugalmas és mechanikailag terhelhető.
Felhasználási területek	–	A DELTA®-TILAXX ULTRA egy sokoldalú, tubusos ragasztóanyag: a DELTA® alátétfedések, légzáró- és párafékező fóliák, homlokzati fóliák, valamint vízszintes falszigetelések átlapolásainak és csatlakoztatásainak leragasztásához egyaránt alkalmas. Különösen alkalmas a DELTA®-ALPINA cseppentőlemezhez, átmenő szerkezetekhez történő vízhatlan csatlakoztatására, valamint a DELTA®-FOXX PLUS és a DELTA®-FASSADE homlokzattóliák ragasztására.
Adatok		
Kiszerezés	–	290 ml/tubus
Kiadósság	–	kb. 6 – 7 fm/tubus
Bőrösödési idő	–	kb. 25 perc, 23°C-on
Eltarthatóság	–	min. 12 hónap, bontatlan állapotban, száraz helyen, +15 °C és +25 °C között tárolva.
Működőképesség	–	-40 °C-tól +80 °C-ig
Felhasználás előtti tárolás	–	+5 °C és +30 °C között (temperált tárolás ajánlott)
Ragasztási hőmérséklet	–	0 °C-tól (környezet- és felülethőmérséklet), fagyponthoz felett
Kartonmennyiség	–	12 db/karton
Megjegyzések		
Általános javaslatok	–	Próbaragasztás javasolt. A fóliának és a ragasztandó felületnek száraznak, fagy-, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek, kellően hordozóképesnek, légítőszermentesnek, jég- és dérmentesnek valamint tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Nem kellően hordozóképes felület esetén – például málló, porló felület – DELTA®-HF PRIMER alapozó használata javasolt. Az aljzat felületi feszültségének > 36 mN/m kell lennie.
Felhasználási javaslatok	–	Egy kb. 8 mm vastag, folytonos ragasztócsíkot vigyen fel a fogadó felületre és a ráragasztandó fóliát feszültség- és gyűrődésmentesen simítsa rá. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő vastagságú ragasztóanyag maradjon a felületek között. Idegen szerkezethez, pl. falazathoz történő csatlakozás esetén a végleges kötésig mechanikusan is rögzíteni kell (pl. nagyfejű szögvel).
Különleges javaslatok	–	A ragasztóerő függ többek között a tárolástól, alaptól, a környezeti hatásoktól, és az időtől is. Végleges szilárdságát idővel éri el. Felhasználás előtt temperált tárolás javasolt. Biztosítani kell, hogy a ragasztás után se alakuljon ki feszültség a ragasztott felületek között.

Az adatlap tartalma a közzétételkor érvényes tudáshoz támaszkodik, teljességét nem garantáljuk. Az adatlapon szereplő információk nem mentesítik az egyéni felelősség alól. Ezen adatlap közzétételével a korábbi verziók érvényüket veszítik. Az adatlapon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

