



## Termékleírás

Típus	Kül-és beltéri, speciális mélyalapozó
Felhasználási terület	Speciális, kül-beltéri szintelen mélyalapozó szívóképes, vagy krétásodó alapfelületekre. Alkalmazható krétásodó régi bevonatokra, gázbetonra, mészhomokkőre, szálas cement lapokra és gipszkartonra.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alapozó-koncentrátum, 30%-ig vízzel hígítható</li> <li>• Rendkívül jól az alapfelületbe ivódik</li> <li>• Nagyon jó tapadás az ásványi aljzatokon</li> <li>• A nedvszívó alapfelületeket megerősíti, azoknak egyenletes nedvszívást biztosít</li> <li>• Magas vízgőz - diffúziós képességű</li> <li>• LUCITE® 800 House-Paint-tel 10%-ig színezhető, hozzájárul a festék fedőképességének növeléséhez</li> <li>• LUCITE® 404 All-in-tel 10%-ig színezhető</li> </ul>
Kiszerezés	5 L / 10 L
Szín	színtelen

## Műszaki adatok

Kötőanyag	akrilát-kopolimer				
Viszkozitás	A termék felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba				
Száradás 20°C-on / 60% rel. légnedveségnél	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Porszáras után</th> <th>Átfesthető után</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>30 - 60 perc</b></td> <td><b>2 - 4 óra</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Megjegyzés az átfestéshez:</b> A festett felület száradási ideje, az alapfelület nedvszívása és a környezeti paraméterek függvénye is. Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.</p>	Porszáras után	Átfesthető után	<b>30 - 60 perc</b>	<b>2 - 4 óra</b>
Porszáras után	Átfesthető után				
<b>30 - 60 perc</b>	<b>2 - 4 óra</b>				
Kiadósság	<p>Ecset / henger</p> <p><b>50 - 70 ml/m<sup>2</sup></b></p> <p>Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület nedvszívó képességétől.</p>				
Sűrűség	1,07 g/cm <sup>3</sup>				

Tárolás	A kiszerezéseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni.
<b>Felhordás</b>	
Felhordás módja	ecsetelés, hengerezés
Hígítás	max. 30 %
Hígíthatóság vízzel	igen
Megjegyzés az anyag felhordásához	Erős, illetve egyenetlen nedvszívású krétásodó alapfelületeket LUCITE 010 SealerPro-val kell előzetesen nedvest a nedvesre módon alapozni, azt az alapfelületbe egy kefe segítségével vastagon jól átítatva kell bedolgozni. A LUCITE 010 SealerPro 30%-os vizes hígítása után, a terméket kültéri használata esetén 10%-ig LUCITE 800 HousePaint-al lehet színezn, ezzel az alapozó bevonat is pigmentálható. A termékek összekeverése után a kevert és pigmentál alapozóanyag kis mennyiségű filmtartósítószer (bio-cid) és oldószer tartalmaz. A LUCITE 010 SealerPro 30%-os vizes hígítása után, a terméket beltéri használata esetén 10%-ig LUCITE 404 All-In 15-el lehet színezn, ezzel az alapozó bevonat is pigmentálható - beltérben.
A szerszámok tisztítása	Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket sűrűbben tisztítsuk.

## Általános megjegyzések

Az azonos fajtájú termékek korlátozott mértékben összekeverhetők egymással. Általános szabály, hogy kerülni kell a különböző anyagok összekeverését.

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

A termék felhordása alatt és után, biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőztetését.

Optikailag összefüggő felületek esetén, egy gyártási számú kiszereleéseket kell használni.

Vízszintes és tartós nedves terhelésű felületeken ügyelni kell arra, hogy a bevonat ne legyen kitéve állandó igénybevételnek, például az állóvíz miatt.

Az élvezeti cikkek- és élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségekben történő használat esetén javasoljuk az áruk eltávolítását a helyiségből, a festési munkák és a festék száradása során.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Isd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyongvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de) / Magyar képviselő: Szakács Tibor E-Mail: [tszakacs@doerken.de](mailto:tszakacs@doerken.de)

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de) weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.