



## Termékleírás

Típus	Szellőzőképes, selyemfényű zománcfesték, festetlen-és régen festett felújítandó fa ablakokra, préselt faipari lapokra
Felhasználási terület	Selyemfényű oldószeres zománcfesték fa- és préselt faipari lapokra mint pl. ablakok, vagy ragaljak festésére. A megfelelő felület-előkezelés után fa ablakok alapozó-, köztes- és zárórétege is egyben. Bel-és kültérben is használható.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiemelkedő időjárásállóság és felületvédelem</li> <li>• Jó diffúzióképessége miatt képes a fafelület nedvességét szabályozni</li> <li>• Nagyon jó színtartósság és UV - ellenállóképesség</li> <li>• Magas éltakaróképesség és jó fedőerő</li> <li>• Gyorsan felhordható és filmje kiválóan terül</li> </ul>
Kiszerezés	Ready: 1,0 L / 2,5 L Mix: 1,0 L / 2,5 L
Szín	fehér
Bázis elnevezés	Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß
Felhasználási terület	bel-és kültér
Kiegészítő termékek	<b>LUCITE® 503 Impregnation</b> Oldószeres, színtelen, kültérben minden fa mérettartósági osztályban alkalmazható, impregnáló favédő alapozófesték

## Műszaki adatok

Kötőanyag	alkidgyanta						
Fényességi fok	selyemfényű						
Viszkozitás	A termék felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba.						
Száradás 20°C-on / 60% rel. légnedveségnél	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Porszárás után</th> <th>Átfesthető után</th> <th>Átkeményedik után</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>2 - 3 óra</b></td> <td><b>16 - 24 óra</b></td> <td><b>7 - 14 nap</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Megjegyzés az átfestéshez:</b> Alacsony hőmérséklet és/vagy a festőműhely rossz szellőztetése a száradási időkre negatív hatást gyakorolhat.</p>	Porszárás után	Átfesthető után	Átkeményedik után	<b>2 - 3 óra</b>	<b>16 - 24 óra</b>	<b>7 - 14 nap</b>
Porszárás után	Átfesthető után	Átkeményedik után					
<b>2 - 3 óra</b>	<b>16 - 24 óra</b>	<b>7 - 14 nap</b>					

Kiadósság	Ecset / henger	Szórással
	<b>90 - 110 ml/m<sup>2</sup></b>	<b>100 - 120 ml/m<sup>2</sup></b>
Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület nedvszívó képességétől.		
Színállóság a 26. sz. BFS Adatlap szerint	Osztály: B Csoport: 1-3 (színek szerint)	
Sűrűség	0,98 - 1,28 g/cm <sup>3</sup>	
Tárolás	A kisereléseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni.	

## Felhordás

Felhordás módja	ecsetelés, hengerezés, szórás
Felhordási hőmérséklet	Legalább + 8 °C (alapfelületi-és környezeti hőmérséklet)
Hígíthatóság vízzel	nem
Megjegyzés az anyag felhordásához	A termék szórásánál a megadott hőmérsékleti beállításokat ne lépjük túl és a termék Biztonságtechnikai Adatlapjában lévő utalásokat tartsák be.
Airless szórási adatok	<p>Viszkozitás beállítása: Gyárilag beállított viszkozitással - Temperált szórás / Tempspray 35 °C</p> <p>Fúvóka mérete: 0,008 - 0,010 inch</p> <p>Szórási nyomás - Tempspray: 250 - 260 bar</p> <p>Szórási szög: épületszerkezettől függő</p> <p>Pisztoly szűrő: 100-as finom szűrő</p> <p>Szerszámajánlás: Zománcok szórására javasolt airless szórógép ( pl. Wagner® SuperFinish 23 Plus)</p>
A szerszámok tisztítása	Hígító, vagy tesztbenzin (szalmiákszesz).

## Rétegfelépítés

Alapfelület	Impregnálás (csak kültéren)	Alapozó bevonat	Közbenső bevonat	Záró réteg
Régi zománcbevonat - hordozóképes	-	LUCITE® 163 Venti 3in1	-	LUCITE® 163 Venti 3in1
Fa felület - kültér, korlátozottan mérettartó	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1
Fa felület - kültér, mérettartó	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1
Fa felület - beltér, korlátozottan mérettartó	-	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1
Fa felület - beltér, mérettartó	-	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1
Fa építőanyagok (pl.OSB / MDF)	-	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1	LUCITE® 163 Venti 3in1

## Általános megjegyzések

Nagyüzemi beltéri felületeknél történő alkalmazáskor a termékre jellemző tulajdonságok, pl. szagképződés és oldószergőzők miatt alternatív megoldásként vizes bázisú zománcrendszerrel kell alkalmazni.

Oldószeres termékek felhordása közben és azt követően, a helyiség megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.

Hő hatására bekövetkező termikus és kémiai hatások, mint pl. tisztítószer kipárolgása, vagy elégtelen UV-sugárzás (nappali fény), valamint a ragasztó- és tömítőanyagokkal való érintkezés az anyagra jellemző sötétes sárguláshoz vezethetnek, különösen a fehér és világos színspektrumban.

Az azonos fajtájú termékek korlátozott mértékben összekeverhetők egymással. Általános szabály, hogy kerülni kell a különböző anyagok összekeverését.

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

Hígító hozzákeverése a megengedett VOC-hatáérték túllépését eredményezheti.

A festékfilm végső fényességét, a környezeti viszonyoktól függően 7-14 nap után éri el.

Optikailag összefüggő felületek esetén, egy gyártási számú kizsereléseket kell használni.

Az intenzív színek gyakran gyengébb fedőképességgel rendelkeznek a pigmentek alapvető fizikai tulajdonságai miatt. Ezekben az esetekben egy általunk kifejlesztett Cover Up fedőszínt javasolunk alapozóként felhordani.

Az áttetsző lakk bevonatrendszerek nem védik meg a felfelületeket az UV-sugárzástól, ezért kültérben kellően pigmentált színeket kell használni.

Az intenzív és/vagy sötét árnyalatú színek hajlamosak a pigmenttörésre, felületi bemattulásra mechanikai igénybevétel hatására. Ez festékfelületi kopás, mattulás megfelel a technika jelenlegi állásának, és így nem kifogásolható.

Lágyítószert tartalmazó termékekkel (ajtó- és ablaktömítések stb.) történő érintkezés esetén be kell szerezni a tömítőprofil gyártójának vonatkozó állásfoglalását, vagy mintabevonatot kell készíteni.

Vízszintes és tartós nedves terhelésű felületeken ügyelni kell arra, hogy a bevonat ne legyen kitéve állandó igénybevételnek, például az állóvíz miatt.

Az élvezeti cikkek- és élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségekben történő használat esetén javasoljuk az áruk eltávolítását a helyiségből, a festési munkák és a festék száradása során.

A közölt szórás adatok tájékoztató jellegűek, melyek a különböző géptípusok, eltérő környezeti feltételek, valamint a bevált gyakorlati sémáktól való eltérés alapján változhatnak. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt figyelembe kell venni az adott körülményekre érvényes szórás paramétereket és ennek megfelelően az anyag kiadóságát, mindig a helyszínen az adott objektumon közvetlenül kell meghatározni.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Isd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyongvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de) / Magyar képviselet: Szakács Tibor E-Mail: [tszakacs@doerken.de](mailto:tszakacs@doerken.de)

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de) weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési Feltételeink érvényesek.