

Primaire d'accrochage universel antirouille
en phase solvant, à séchage rapide

DELTA[®]
LACKCOLOR

DELTA[®] Allprimer

- > Excellente adhérence sur nombreux supports
- > Excellente protection anticorrosion
- > Résistance à la chaleur jusqu'à 80°C
- > Aspect mat tendu
- > Application aisée au rouleau, à la brosse et au pistolet





Informations sur le produit DELTA® Allprimer

Description	Primaire d'accrochage universel antirouille, en phase solvant, formulé avec des résines alkydes et contenant des agents anticorrosion.	
Destination	Produit adapté à un usage en intérieur et en extérieur sur les supports où l'accroche est difficile (plastiques durs, matériaux dérivés du bois, certains bois durs, matériaux ferreux et non ferreux).	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">> Excellente adhérence sur nombreux supports difficiles> Excellente protection anticorrosion> Contient des pigments actifs antirouille> Résiste aux diluants celluloseux> Application aisée au rouleau, à la brosse et au pistolet> Aspect mat tendu> Couche de fond pour radiateurs (résiste jusqu'à 80°C)	 <p><i>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</i></p>
Rendement	Environ 10 m ² /L	
Séchage à 20°C / 60% H.R.	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : par un produit en phase solvant : 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse : 24 heures	
Degré de brillance Angle de mesure 85°	Mat	
Conditionnements	0,75L / 1L / 2,5L	
Teintes	Blanc et teintes sur le système à teinter MixPlus à partir des bases 2 et 3 et teintes prêtes à l'emploi RAL 7001 et RAL 9005	

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

DÖRKEN
COATINGS



DELTA[®]
LACKCOLOR

DÖRKEN COATINGS France SAS

PA des Béthunes
22 rue de l'Équerre
BP 29130
Saint-Ouen-l'Aumône
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42
Fax : 01 34 30 42 40
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com